



## Aqua DL-65-Decklack PU

Wasserbasierter Decklack für Fenster, Türen & andere wertvolle Holzbauteile



| Farbton               | Verfügbarkeit     | 672     | 200     |
|-----------------------|-------------------|---------|---------|
|                       | Anz. je Palette   | 672     | 200     |
|                       | Größe / Menge     | 0,75 l  | 2,5 l   |
|                       | Gebinde-Typ       | Eimer W | Eimer W |
|                       | Gebinde-Schlüssel | 01      | 03      |
|                       | Art.-Nr.          |         |         |
| <b>matt</b>           |                   |         |         |
| weiß (RAL 9016)       | 7200              | ■       | ■       |
| Sonderfarbton         | 7201              | ■       | ■       |
| Basis A               | 015100            | ■       | ■       |
| Basis C               | 015102            | ■       | ■       |
| <b>seidenmatt</b>     |                   |         |         |
| weiß (RAL 9016)       | 7202              | ■       | ■       |
| Sonderfarbton         | 7203              | ■       | ■       |
| Basis A               | 015103            | ■       | ■       |
| Basis C               | 015105            | ■       | ■       |
| <b>seidenglänzend</b> |                   |         |         |
| weiß (RAL 9016)       | 7204              | ■       | ■       |
| Sonderfarbton         | 7205              | ■       | ■       |
| Basis A               | 015106            | ■       | ■       |
| Basis C               | 015108            | ■       | ■       |

### Verbrauch

Ca. 100 ml/m<sup>2</sup> je Arbeitsgang



### Anwendungsbereiche



- Holz innen und außen
- Maßhaltige Holzbauteile: z. B. Fenster und Türen
- Begrenzt maßhaltige Holzbauteile: z. B. Klappläden, Profilbretter, Gartenhäuser
- Mit Aqua AG-26-Allgrund auf vielen weiteren Untergründen
- Zwischen- und Schlussbeschichtung
- Auch als Überholungsanstrich
- Nicht für Beschichtung von Bodenflächen (Terrassen, Holzdecks usw.) geeignet
- Für professionelle Verarbeiter

### Eigenschaften



- Vergilbungssarm
- Leichte Verarbeitung
- Gute Kantenabdeckung
- Wetterfest und feuchtigkeitsregulierend
- Hoher PU-Anteil: langlebig, schmutzabweisend, strapazierfähig
- Exzenter Verlauf
- Blockfest (gem. Richtlinie HO.03)
- Geruchsarm
- Sehr gute Deckkraft



- Hochelastisch
- Als Renovierungsanstrich hervorragende Haftung auf alten Anstrichen

|                     |             |                                  |
|---------------------|-------------|----------------------------------|
| <b>Produktdaten</b> | Bindemittel | Spez. PU/Acrylatpolymere         |
|                     | Dichte      | Ca. 1,2 g/cm <sup>3</sup>        |
|                     | Geruch      | Mild, nach Trocknung geruchlos   |
|                     | Glanzgrad   | Matt, seidenmatt, seidenglänzend |

Die genannten Werte stellen typische Produkteigenschaften dar und sind nicht als verbindliche Produktspezifikationen zu verstehen.

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Zertifikate</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>➤ <a href="#">DIN EN 71-3 "Migration bestimmter Elemente"</a></li><li>➤ <a href="#">Emissionprüfung Aqua AG-26 / Aqua DL-65</a></li></ul> |
|--------------------|---|

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Zusätzliche Informationen</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>➤ <a href="#">Nachhaltigkeitsdatenblatt</a></li></ul> |
|----------------------------------|---|

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Mögliche Systemprodukte</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>➤ <a href="#">Aqua IG-15-Imprägniergrund IT* (7145)</a></li><li>➤ <a href="#">Induline SW-910 (3777)</a></li><li>➤ <a href="#">Aqua AG-26-Allgrund (7147)</a></li><li>➤ <a href="#">Aqua OZA-90-Offenzeit-Additiv (5320)</a></li><li>➤ <a href="#">Aqua PL-413-Parkettlack (2374)</a></li></ul> |
|--------------------------------|---|

\*Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Arbeitsvorbereitung</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>■ <b>Anforderungen an den Untergrund</b><br/>Der Untergrund muss sauber, staubfrei und trocken sein.<br/>Maßhaltige Holzbauteile: Holzfeuchtigkeit 11 - 15 %<br/>Begrenzt und nicht maßhaltige Holzbauteile: Holzfeuchtigkeit max. 18 %</li><li>■ <b>Vorbereitungen</b><br/>Schmutz, Fett und lose Altanstriche restlos entfernen.<br/>Intakte Altanstriche gründlich anschleifen.<br/>Vergraute und verwitterte Holzoberflächen bis auf den tragfähigen Untergrund abschleifen.<br/>BFS-Merkblatt Nr. 18 „Beschichtungen auf Holz und Holzwerkstoffen im Außenbereich“ beachten.<br/>Holz im Außenbereich, das vor Fäulnis und Bläue geschützt werden soll, mit Aqua IG-15-Imprägniergrund IT* vorbehandeln - entfällt für Holz im Innenbereich - (*Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!).<br/>Um ein Durchschlagen von farbigen Holzinhaltsstoffen zu verhindern, bei Verwendung von Deckfarbe in weiß oder hellen Farbtönen, Voranstrich mit Aqua AG-26-Allgrund durchführen</li></ul> |
|----------------------------|--|

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Verarbeitung</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>■ <b>Verarbeitungsbedingungen</b><br/>Optimale Material-, Umgebungs- und Untergrundtemperatur: mind. +10 °C bis max. +25 °C.<br/>Relative Luftfeuchtigkeit 50 % - 65 %.<br/><br/>Material gut aufrühren.<br/>Streichen, Rollen, Spritzen.<br/>Fließbecherpistole: Düse: 2,0 - 2,5 mm, Zerstäuberluftdruck: 2,0 - 3,0 bar.<br/>Airlessspritzen: Düse: 0,28 - 0,33 mm, Materialdruck: 70 - 90 bar.<br/>Airmixspritzen: Düse: 0,28 - 0,33 mm, Materialdruck: 70 - 90 bar, Zerstäuberluftdruck: 1 - 2 bar.<br/>Nach Trocknung weitere Anstriche vornehmen.<br/>2 - 3 Anstriche jeweils mit leichtem Zwischenschliff aufbringen.<br/>Bei Grundierung mit Aqua AG-26-Allgrund reichen 1-2 Anstriche.<br/>Renovierungsanstriche: 1 - 2 Anstriche mit leichtem Zwischenschliff aufbringen.<br/>Angeborechene Gebinde gut verschließen und möglichst bald aufbrauchen.</li></ul> |
|---------------------|---|

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Verarbeitungshinweise</b> | <p>Bitte vorab Probelackierung unter Praxisbedingungen im gewünschten System, und anschl. Prüfung der Oberflächeneigenschaften durchführen.<br/>Durch Anlegen von Probeflächen ist die Verträglichkeit, Haftung und der Farbton mit dem Untergrund zu prüfen.<br/>Nicht unter +5°C verarbeiten.<br/>Bei zu niedrigen Temperaturen und zu hohen Luftfeuchtigkeiten werden die Eigenschaften verzögert erreicht.<br/>Bei zu hohen Temperaturen und zu niedrigen Luftfeuchtigkeiten ist mit zu schneller Antrocknung zu rechnen.<br/>Hier empfehlen wir die Zugabe von Aqua OZA-90-Offenzeit-Additiv.<br/>Große Flächen in Bahnen anlegen und nicht ganzflächig durcharbeiten.<br/>Während der Verarbeitung/Trocknung Flächen vor Regen, Wind, Sonneneinstrahlung und Tauwasserbildung schützen.<br/>Brillante, intensive Farbtöne, z.B. gelb, orange, rot usw. können durch die verwendeten Pigmente von Natur aus ein geringeres Deckvermögen aufweisen. Es empfiehlt sich deshalb, bei diesen Farbtönen entweder einen ähnlichen, besser deckenden Farbton vorzustreichen oder einen weiteren Anstrich im gewünschten Farbton vorzunehmen.</p> |
|------------------------------|--|



Weichmacherhaltige Dichtungsprofile verkleben in Verbindung mit Dispersionslackfarben. Weichmacherfreie Profile sind zu verwenden.

Dichtstoffe müssen anstrichverträglich sein und dürfen erst aufgebracht werden, wenn der Anstrich gut durchgetrocknet ist.

Anstrichverträglichkeit mit weichmacherhaltigen Dichtungen bitte vorab prüfen, alternativ weichmacherfreie Produkte (z.B. TPE Dichtungen) verwenden.

#### ■ Trocknung

Staubtrocken: ca. 30 Minuten

Grifffest: ca. 1 Stunde

Überstreichbar: ca. 4 Stunden

Praxiswerte bei 20 °C und 65 % relative Luftfeuchtigkeit.

Bei tieferen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder Überschreitung der max. Schichtstärke kann sich die Durchtrocknung wesentlich verzögern!

#### ■ Verdünnung

Bei Bedarf mit bis zu 5% Wasser oder Aqua OZA-90-Offenzeitz-Additiv.

### Hinweise

DIN EN 71-3 "Migration bestimmter Elemente":

Dieses Produkt hält die Grenzwerte für die Migration von Schwermetallen an Kinderspielzeug gemäß DIN EN 71-3 ein und erfüllt damit eine von mehreren weiteren Anforderungen an die Sicherheit von Kinderspielzeug gemäß EU-„Spielzeugrichtlinie“ (2009/48/EG).

Bei gehobelter Lärche und besonders harzhaltigen Nadelhölzern kann es, insbesondere bei liegenden Jahrringen, Ästen und harzreichen Spätholzzonen, zu einer verminderten Haftung und Bewitterungsfähigkeit des Anstrichs kommen. Hier muss mit verkürzten Wartungs- und Renovierungsintervallen gerechnet werden. Abhilfe ist hier nur durch Vorbewitterung oder sehr grobem Holzschliff (P80) gegeben. Bei diesen Hölzern ist bei sägerauer Ausführung mit deutlich längeren Wartungs- und Renovierungsintervallen zu rechnen.

Regelwerke zum konstruktiven Holzschutz berücksichtigen.

Nicht auf waagerechten Flächen ohne Ablaufschrägen und ohne Kantenradius einsetzen, Staufeuchte vermeiden.

### Arbeitsgeräte / Reinigung




Kunststoffborsten-Pinsel, Flächenstreicher, Schaumstoffrolle, Airmix-/Airless-Spritzgeräte, Fließbecherpistole

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser und Spülmittel reinigen.

Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.

### Lagerung / Haltbarkeit



Im ungeöffneten Originalgebinde kühl, trocken und vor Frost geschützt gelagert mind. 24 Monate.

### Sicherheit / Regularien

Nähere Informationen zur Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung und Ökologie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

### Persönliche Schutzausrüstung

Bei Spritzverarbeitung Atemschutzgerät Partikelfilter P2 und Schutzbrille erforderlich. Geeignete Schutzhandschuhe und -kleidung tragen.

### GISCODE

BSW30

### Entsorgungshinweis

Größere Produktreste sind gemäß den geltenden Vorschriften in der Originalverpackung zu entsorgen. Völlig restentleerte Verpackungen sind den Recyclingsystemen zuzuführen. Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Nicht in den Ausguss leeren.

### Deklaration gemäß VdL-RL 01

Produktgruppe: Deckender Holzlack

Inhaltsstoffe: Polyacrylatdispersion, Polyurethandispersion, Anorganische Weiß- und Buntpigmente, mineralische Füllstoffe, Glykolether, Ester, Grenzflächenadditive, assoziative Rheologieadditive, Netzmittel, Lichtschutzmittel, Entschäumungsmittel (Antischaummittel), Neutralisationsmittel, BIT (Benzisothiazolinon), CMIT/MIT (Chlormethylisothiazolinon/Methylisothiazolinon) (3:1)

Information für Allergiker unter +49 (0) 5432/83-138



VOC gem. Decopaint-Richtlinie  
(2004/42/EG)

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat.A/d): max. 130 g/l (2010).  
Dieses Produkt enthält < 130 g/l VOC.

|              |
|--------------|
| VOC          |
| Kat. A/d     |
| 2010: 130g/l |
| max.: 130g/l |

Wir weisen darauf hin, dass die vorstehenden Daten/ Angaben in der Praxis bzw. im Labor als Richtwerte ermittelt wurden, und daher grundsätzlich unverbindlich sind.

Die Angaben stellen daher lediglich allgemeine Hinweise dar und beschreiben unsere Produkte sowie informieren über deren Anwendung und Verarbeitung. Dabei muss berücksichtigt werden,

dass aufgrund der Unterschiedlichkeit sowie der Vielseitigkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen, der verwendeten Materialien und Baustellen naturgemäß nicht jeder Einzelfall erfasst werden kann. Insoweit empfehlen wir daher in Zweifelsfällen entweder Versuche durchzuführen oder bei uns nachzufragen. Soweit wir nicht spezifische Eignungen oder Eigenschaften der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich

schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, auch wenn sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Technischen Merkblattes ersetzt die Neuauflage das bisherige Technische Merkblatt.