

HDF VINYL



BASIC Modřín Dakota

Užitná vrstva:

vinyl 0,30 mm

2. Vrstva

LVT vrstva s dekorem

3. Vrstva

Vícevrstvý nosný vinyl

Středová poloha:

dřevovláknitá deska s
redukovanou nasákavostí

Protitah:

korek – přirozený kročejový útlum



Obecné údaje

Objednací kód	100057101
Kód EAN	9003364123140
Číslo celního sazebníku	44187500
Kolekce	BASIC
Stručný popis	Hotové podlahové dílce na HDF nosiči, korková protitahová vrstva 1,2 mm; vrchní heterogenní designová vinylová vrstva s rozdílnou tloušťkou užitné vrstvy; dle evropské normy EN 16511.
Způsob pokládky	plovoucí pokládka nebo celoplošné lepení
Oblast použití	Vhodné pro obytné prostory s běžným pokojovým klimatem s relativní vlhkostí vzduchu 40 % až 60 % rLF a teplotou 16 °C až 24 °C. Není vhodné jako řešení pro vlhké prostory nebo mokré prostory.
Oblast použití, podklad	Musí splňovat požadavky normy, musí být zralý k pokládání, suchý, únosný s tolerancí rovinnosti podle DIN 18202, tabulka

	3, řádek 4 (další informace naleznete v dokumentu „TI 110 Information Inspection Requirements en.pdf“) Materiál a stavba musí být dostatečně aklimatizované. Skutečnosti zjištěné při povinné kontrole musí být v souladu dle DIN 18356 "Laying of parquet flooring and wood block flooring" nebo DIN 18365 "Flooring works", nebo ÖNORM B2236 / ÖNORM B5236 nebo příslušných norem a předpisu dané země; Musí být vyhovující podklad, žádná zbytková vlhkost; Musí být převzaty dělící a dilatační spáry na určených místech; Musí být zachována vzdálenost od okraje přibližně 10 mm; je nutné dodržovat pravidla subjektu a instalační pokyny přiložené k výrobku.	
Ošetřování	Používejte pouze ošetřující a čistící prostředky doporučené výrobcem; Údržbové čištění v závislosti na použití a stupni znečištění, vlhké čištění a péče dle návodu na údržbu a péči přiloženého k výrobku; Vyhněte se stojaté vlhkosti a vodě.	
Rozměry	ISO 24337	1 205 x 210 mm
Prodejní tloušťka	ISO 24337	8,5 mm
Třídění	imitace dřeva	
Vzor pokládky	1-lamela	
Užitná vrstva	0,30 mm	
Hrana	bez fáze	
Textura povrchu	synchronní struktura soft	
Konstrukce	5složková	
Povrchová úprava	Twist PLUS lak	
Středová poloha	dřevovláknitá deska s redukovanou nasákavostí	cca. 6 mm
Protitah	korek - přirozený kročejový útlum	cca. 1,20 mm
Uzamčení spoj	tiloFIX	
Profil hran	Profilování podélných a příčných hran tiloFix Angle/systém Angle	

Technické údaje

Třída zatížení EN ISO 10874	31
------------------------------------	----

Zbytkový vtisk	≤ 0,1 mm	EN ISO 24343-1
Odolnost proti kolečkové židli	15.000 cyklů žádné poškození povrchu, pouze změny stupně lesku, žádné oddělení vrstev, praskliny nebo poničení měkkými válečky na panelech; zkoušeno při plovoucí pokládce bez podložky	EN 425
Požární odolnost	Bfl-s2	EN ISO 9239-1, EN ISO 11925-2
Emise formaldehydu	E1	EN 717-1
Obsah PCP	≤ 5 x 10 ⁻⁶ n	CEN/TR 14823
Zlepšení kročejového hluku	14 dB	EN ISO 717-2
Tepelný odpor	0,07 m ² *K/W	EN ISO 6946
Odolnost proti oděru	≥ 2800 cyklů	EN 13329 Příloha E
Odolnost vůči skvrnám	skupina 1: stupeň 4 skupina 2: stupeň 5 skupina 3: stupeň 4	EN 438-2
Odolnost proti rázovému namáhání (velká koule)	> 1800 mm	EN 13329 Příloha F
Odolnost proti skluzu	DS	EN 13893
Odolnost proti skluzu	R10	DIN 51130
Odolnost proti účinku simulovaného pohybu nohy nábytku	žádné viditelné poškození	EN ISO 16581
Lepení	disperzní lepidlo bez formaldehydu	
Elektrostatické chování	není antistatické	EN 1815
Okenní plochy	Zejména v případě velkých okenních ploch upozorňujeme na to, že není možné zcela zamezit změnám barevnosti vlivem působení UV světla a barevná stálost se u jednotlivých výrobků liší. V případě potřeby může být nezbytné zastínění.	

Obsah

Počet podlahových dílců v balení	6 Ks
Počet balení na paletě	56 bal.
Plocha podlahy jednoho balení	1,518 m ²
Plocha podlahy jedné palety	85,01 m ²
Hmotnost jednoho balení	12,75 kg
Hmotnost jedné palety	714 kg

Další informace

Šetrnost k životnímu prostředí	prohlášení o vlastnostech CE; prohlášení o nezávadnosti; prohlášení REACH; certifikát TÜV PROFiCERT-product Interior PREMIUM, reg. č. 70 720 5623-2
Podlahové topení	Podlahové prvky lze pokládat i na podklady s podlahovým topením. Velký význam má provedení řádného a odborného zahřátí a ochlazení zákazníkem před pokládkou podlahy. Je bezpodmínečně nutné předložení protokolu o zahřátí - Protokol o topné zkoušce (další informace, zejména pro pokládku na elektrické systémy podlahového vytápění, viz směrnice "TI_025_Richtlinien_Verlegung_auf_Fussbodenheizung_en.pdf"). Dále upozorňujeme na to, že na povrchu podlahových prvků nesmí teplota překročit 29 °C, a to ani v okrajových částech, ani pod nábytkem a koberci (termín akumulace tepla). V topném období může docházet vlivem suchého vzduchu ke vzniku spár.
Plovoucí pokládka	Hotové podlahy jsou určeny pro plovoucí pokládku bez použití lepidla. Pod hotovou podlahu vždy položte parotěsnou PE fólii s minimální tloušťkou 0,2 mm. Tato fólie neslouží pouze k ochraně před vlhkostí, přispívá především k vytvoření klouzavé roviny, která je nezbytná pro neomezenou plovoucí podlahu; hotové podlahy jsou z výroby opatřeny korkem – přirozeným kročejovým útlumem, přičemž další opatření na podporu kročejové izolace jsou jen sotva přínosná, a nejsou proto účelná.
Doporučené lepidlo	K lepení použijte tito Elastic EC 1 PLUS hybridní lepidlo pro dřevěné a fertig podlahy nebo Rigid Boards, se zubovou stěrkou doporučenou podle pokynů pro lepení.

Potřebné nástroje	distanční klínky, dorážecí hranol, dorážecí železo (doporučujeme sada pro pokládku tilo), kladivo, úhelník, ruční pila nebo elektrická pila (přímočará pila, kotoučová pila nebo kapovací pila)
Záruka kvality tilo	10 let
Upozornění	Při skladování chraňte před vlhkostí, teplem a přímým slunečním zářením



BODEN AUS
ÖSTERREICH



Tyto informace vám poskytujeme na základě našich experimentů, zkušeností, provedených zkoušek, aplikovaných norem a osvědčené technické praxe podle našeho nejlepšího vědomí. Pro vaše další dotazy je vám k dispozici naše technická a zákaznická poradenská služba. U větších stavebních projektů využijte poradenství vždy ještě před započatím stavebních prací. Chyby a technické změny vyhrazeny.

Další informace a aktualizace naleznete na www.tilo.com.

Verze : 2.04.042025

tilo GmbH | Magetsham 19 | AT-4923 Lohnsburg
+43 7754 400-0 | office@tilo.com | www.tilo.com