

TECHNISCHE DATEN		Fertigfußboden HDF	Fertigfußboden HYDROTEC & +	Fertigfußboden HYDROFIX	Sheets zum verkleben
Beanspruchungsklasse nach	EN 16511	Kl. 23, 32	Kl. 23, 32	Kl. 23, 32	Kl. 23, 32/(2,5 mm 33, 42)
Dicke der Nutzschicht	EN 429	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3/(2,5 mm 0,55 mm)
Vinylträger mit Design		1,5/1,8 mm	1,8 + 1,5 mm		1,8 2,5 mm
Mittellage HDF		6,8 mm			
Kompaktträger Hydrofixträger			3,2 + 3,3 mm	3,9 mm	
Presskork Gegenzug		1,2 mm			
Wasserfeste Trittschalldämmung			- + 1,2 mm	1,2 mm	
Gesamtstärke	EN 428	9,5/9,8 mm	5,0 + 6,0 mm	5,4 mm	1,8 2,5 mm
Rohgewicht ca.	EN 430	10.000 g/m²	7.000 + 10150 g/m²	6.000 g/m²	3.600 g/m²
Format in mm	EN 427	1235x230/305	1235x305	1235x230	1235x305x1,8 1219x229x2,5
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 717-2	14 dB	7 + 20 dB	18dB	5 dB
Brandverhalten	EN ISO 9239-1	BFI-S1	BFI-S1	BFI-S1	BFI-S1
Wärmedurchlasswiderstand ca.	EN 12524	0,088 m² K/W	0,032 + 0,05 m² K/W	0,05 m² K/W	0,019 m² K/W
Maßstabilität	EN ISO 23999	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt
Resteindruck	EN 433	max. 0,03 mm	max. 0,03 mm	max. 0,03 mm	max. 0,03 mm
Stuhlrollenbeanspruchung	EN 425	geeignet (Typ W)	geeignet (Typ W)	geeignet (Typ W)	geeignet (Typ W)
Koeffizient Rutschhemmung	DIN 51130	R10	R10	R10	R10
Chemikalienbeständigkeit	EN 423	gut	gut	gut	gut
Lichtechtheit	ISO 105	6-7	6-7	6-7	6-7
Aufladungsspannung	EN 1815	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV
Warmwasser-Fußbodenheizung		geeignet	geeignet	geeignet	geeignet
Verlegung		uniclic	uniclic	uniclic	verkleben
Emissionswerte laut		AgBB	AgBB	AgBB	AgBB