

Armierte Hydrosafe® Hochleistungs-Dampfbremse für alle faserförmigen Dämmstoffe



Technische Daten

	Stoff
Vlies	Polypropylen
Membran	Polyethylen-Copolymer
Armierung	Polypropylen-Gelege

Farbeweiß-transparentFlächengewichtDIN EN 1849-2110 g/m²DickeDIN EN 1849-20,4 mmDampfdiffusionswiderstandszahl μDIN EN 193135.000sd-WertDIN EN 193114 msd-Wert feuchtevariabelDIN EN ISO 125720,25 ->25 mHydrosafe-WertDIN 68800-22 mBrandverhaltenDIN EN 13501-1EMaterialgarantie, hinterlegtZVDHjaLuftdichtheitDIN EN 12114durchgeführtHöchstzugkraft längs/querDIN EN 13859-1 (A)340 N/5 cm / 220 N/5 cmDehnung längs/querDIN EN 13859-1 (B)200 N / 200 NWeiterreißwiderstand längs/querDIN EN 13859-1 (B)200 N / 200 NDauerhaftigkeit nach künstl. AlterungETA-18/1146bestandenTemperaturbeständigkeitEN 1109, EN 1296, EN 1297dauerhaft -40 °C bis +80 °CWärmeleitzahlPassivhaus InstitutphAQNG AnforderungenQNG-Anhangdokument 3.1.3erfülltCE-KennzeichnungETA-18/1146vorhanden	Eigenschaft	Regelwerk	Wert		
DickeDIN EN 1849-20,4 mmDampfdiffusionswiderstandszahl μDIN EN 193135.000sd-WertDIN EN 193114 msd-Wert feuchtevariabelDIN EN ISO 125720,25 - >25 mHydrosafe-WertDIN 68800-22 mBrandverhaltenDIN EN 13501-1EMaterialgarantie, hinterlegtZVDHjaLuftdichtheitDIN EN 12114durchgeführtHöchstzugkraft längs/querDIN EN 13859-1 (A)340 N/5 cm / 220 N/5 cmDehnung längs/querDIN EN 13859-1 (A)15 % / 15 %Weiterreißwiderstand längs/querDIN EN 13859-1 (B)200 N / 200 NDauerhaftigkeit nach künstl. AlterungETA-18/1146bestandenTemperaturbeständigkeitEN 1109, EN 1296, EN 1297dauerhaft -40 °C bis +80 °CWärmeleitzahlO,04 W/(m·K)Passivhaus zertifiziertPassivhaus InstitutphAQNG AnforderungenQNG-Anhangdokument 3.1.3erfüllt	Farbe		weiß-transparent		
Dampfdiffusionswiderstandszahl μDIN EN 193135.000sd-WertDIN EN 193114 msd-Wert feuchtevariabelDIN EN ISO 125720,25 - >25 mHydrosafe-WertDIN 68800-22 mBrandverhaltenDIN EN 13501-1EMaterialgarantie, hinterlegtZVDHjaLuftdichtheitDIN EN 12114durchgeführtHöchstzugkraft längs/querDIN EN 13859-1 (A)340 N/5 cm / 220 N/5 cmDehnung längs/querDIN EN 13859-1 (A)15 % / 15 %Weiterreißwiderstand längs/querDIN EN 13859-1 (B)200 N / 200 NDauerhaftigkeit nach künstl. AlterungETA-18/1146bestandenTemperaturbeständigkeitEN 1109, EN 1296, EN 1297dauerhaft -40 °C bis +80 °CWärmeleitzahlO,04 W/(m·K)Passivhaus zertifiziertPassivhaus InstitutphAQNG AnforderungenQNG-Anhangdokument 3.1.3erfüllt	Flächengewicht	DIN EN 1849-2	110 g/m²		
sd-Wert feuchtevariabel DIN EN 1931 14 m sd-Wert feuchtevariabel DIN EN ISO 12572 0,25 - >25 m Hydrosafe-Wert DIN 68800-2 2 m Brandverhalten DIN EN 13501-1 E Materialgarantie, hinterlegt ZVDH ja Luftdichtheit DIN EN 12114 durchgeführt Höchstzugkraft längs/quer DIN EN 13859-1 (A) 340 N/5 cm / 220 N/5 cm Dehnung längs/quer DIN EN 13859-1 (A) 15 % / 15 % Weiterreißwiderstand längs/quer DIN EN 13859-1 (B) 200 N / 200 N Dauerhaftigkeit nach künstl. Alterung ETA-18/1146 bestanden Temperaturbeständigkeit EN 1109, EN 1296, EN 1297 dauerhaft -40 °C bis +80 °C Wärmeleitzahl Passivhaus Institut phA QNG Anforderungen QNG-Anhangdokument 3.1.3 erfüllt	Dicke	DIN EN 1849-2	0,4 mm		
sd-Wert feuchtevariabel DIN EN ISO 12572 0,25 - >25 m Hydrosafe-Wert DIN 68800-2 2 m Brandverhalten DIN EN 13501-1 E Materialgarantie, hinterlegt ZVDH ja Luftdichtheit DIN EN 12114 durchgeführt Höchstzugkraft längs/quer DIN EN 13859-1 (A) 340 N/5 cm / 220 N/5 cm Dehnung längs/quer DIN EN 13859-1 (A) 15 % / 15 % Weiterreißwiderstand längs/quer DIN EN 13859-1 (B) 200 N / 200 N Dauerhaftigkeit nach künstl. Alterung ETA-18/1146 bestanden Temperaturbeständigkeit EN 1109, EN 1296, EN 1297 dauerhaft -40 °C bis +80 °C Wärmeleitzahl Passivhaus Institut phA QNG-Anhangdokument 3.1.3 erfüllt	$Dampf diffusions widerstands zahl\ \mu$	DIN EN 1931	35.000		
Hydrosafe-Wert DIN 68800-2 2 m Brandverhalten DIN EN 13501-1 E Materialgarantie, hinterlegt ZVDH ja Luftdichtheit DIN EN 12114 durchgeführt Höchstzugkraft längs/quer DIN EN 13859-1 (A) 340 N/5 cm / 220 N/5 cm Dehnung längs/quer DIN EN 13859-1 (A) 15 % / 15 % Weiterreißwiderstand längs/quer DIN EN 13859-1 (B) 200 N / 200 N Dauerhaftigkeit nach künstl. Alterung ETA-18/1146 bestanden Temperaturbeständigkeit EN 1109, EN 1296, EN 1297 dauerhaft -40 °C bis +80 °C Wärmeleitzahl Passivhaus Institut phA QNG-Anhangdokument 3.1.3 erfüllt	sd-Wert	DIN EN 1931	14 m		
Brandverhalten DIN EN 13501-1 E Materialgarantie, hinterlegt ZVDH ja Luftdichtheit DIN EN 12114 durchgeführt Höchstzugkraft längs/quer DIN EN 13859-1 (A) 340 N/5 cm / 220 N/5 cm Dehnung längs/quer DIN EN 13859-1 (A) 15 % / 15 % Weiterreißwiderstand längs/quer DIN EN 13859-1 (B) 200 N / 200 N Dauerhaftigkeit nach künstl. Alterung ETA-18/1146 bestanden Temperaturbeständigkeit EN 1109, EN 1296, EN 1297 dauerhaft -40 °C bis +80 °C Wärmeleitzahl Passivhaus zertifiziert Passivhaus Institut phA QNG-Anhangdokument 3.1.3 erfüllt	sd-Wert feuchtevariabel	DIN EN ISO 12572	0,25 - >25 m		
Materialgarantie, hinterlegt ZVDH ja Luftdichtheit DIN EN 12114 durchgeführt Höchstzugkraft längs/quer DIN EN 13859-1 (A) 340 N/5 cm / 220 N/5 cm Dehnung längs/quer DIN EN 13859-1 (A) 15 % / 15 % Weiterreißwiderstand längs/quer DIN EN 13859-1 (B) 200 N / 200 N Dauerhaftigkeit nach künstl. Alterung ETA-18/1146 bestanden Temperaturbeständigkeit EN 1109, EN 1296, EN 1297 dauerhaft -40 °C bis +80 °C Wärmeleitzahl Passivhaus Institut phA QNG-Anhangdokument 3.1.3 erfüllt	Hydrosafe-Wert	DIN 68800-2	2 m		
Luftdichtheit DIN EN 12114 durchgeführt Höchstzugkraft längs/quer DIN EN 13859-1 (A) 340 N/5 cm / 220 N/5 cm Dehnung längs/quer DIN EN 13859-1 (A) 15 % / 15 % Weiterreißwiderstand längs/quer DIN EN 13859-1 (B) 200 N / 200 N Dauerhaftigkeit nach künstl. Alterung ETA-18/1146 bestanden Temperaturbeständigkeit EN 1109, EN 1296, EN 1297 dauerhaft -40 °C bis +80 °C Wärmeleitzahl Passivhaus zertifiziert Passivhaus Institut phA QNG Anforderungen QNG-Anhangdokument 3.1.3 erfüllt	Brandverhalten	DIN EN 13501-1	Е		
Höchstzugkraft längs/quer DIN EN 13859-1 (A) 340 N/5 cm / 220 N/5 cm Dehnung längs/quer DIN EN 13859-1 (A) 15 % / 15 % Weiterreißwiderstand längs/quer DIN EN 13859-1 (B) 200 N / 200 N Dauerhaftigkeit nach künstl. Alterung ETA-18/1146 bestanden Temperaturbeständigkeit EN 1109, EN 1296, EN 1297 dauerhaft -40 °C bis +80 °C Wärmeleitzahl Passivhaus zertifiziert Passivhaus Institut phA QNG-Anhangdokument 3.1.3 erfüllt	Materialgarantie, hinterlegt	ZVDH	ja		
Dehnung längs/quer DIN EN 13859-1 (A) 15 % / 15 % Weiterreißwiderstand längs/quer DIN EN 13859-1 (B) 200 N / 200 N Dauerhaftigkeit nach künstl. Alterung ETA-18/1146 bestanden Temperaturbeständigkeit EN 1109, EN 1296, EN 1297 dauerhaft -40 °C bis +80 °C Wärmeleitzahl O,04 W/(m·K) Passivhaus zertifiziert Passivhaus Institut phA QNG-Anhangdokument 3.1.3 erfüllt	Luftdichtheit	DIN EN 12114	durchgeführt		
Weiterreißwiderstand längs/quer DIN EN 13859-1 (B) 200 N / 200 N Dauerhaftigkeit nach künstl. Alterung ETA-18/1146 bestanden Temperaturbeständigkeit EN 1109, EN 1296, EN 1297 dauerhaft -40 °C bis +80 °C Wärmeleitzahl 0,04 W/(m·K) Passivhaus zertifiziert Passivhaus Institut phA QNG-Anhangdokument 3.1.3 erfüllt	Höchstzugkraft längs/quer	DIN EN 13859-1 (A)	340 N/5 cm / 220 N/5 cm		
Dauerhaftigkeit nach künstl. AlterungETA-18/1146bestandenTemperaturbeständigkeitEN 1109, EN 1296, EN 1297dauerhaft -40 °C bis +80 °CWärmeleitzahl0,04 W/(m·K)Passivhaus zertifiziertPassivhaus InstitutphAQNG AnforderungenQNG-Anhangdokument 3.1.3erfüllt	Dehnung längs/quer	DIN EN 13859-1 (A)	15 % / 15 %		
Temperaturbeständigkeit EN 1109, EN 1296, EN 1297 dauerhaft -40 °C bis +80 °C Wärmeleitzahl 0,04 W/(m·K) Passivhaus zertifiziert Passivhaus Institut phA QNG Anforderungen QNG-Anhangdokument 3.1.3 erfüllt	Weiterreißwiderstand längs/quer	DIN EN 13859-1 (B)	200 N / 200 N		
Wärmeleitzahl0,04 W/(m·K)Passivhaus zertifiziertPassivhaus InstitutphAQNG AnforderungenQNG-Anhangdokument 3.1.3erfüllt	Dauerhaftigkeit nach künstl. Alterung	ETA-18/1146	bestanden		
Passivhaus zertifiziert Passivhaus Institut phA QNG Anforderungen QNG-Anhangdokument 3.1.3 erfüllt	Temperaturbeständigkeit	EN 1109, EN 1296, EN 1297	dauerhaft -40 °C bis +80 °C		
QNG Anforderungen QNG-Anhangdokument 3.1.3 erfüllt	Wärmeleitzahl		0,04 W/(m·K)		
	Passivhaus zertifiziert	Passivhaus Institut	phA		
CE-Kennzeichnung ETA-18/1146 vorhanden	QNG Anforderungen	QNG-Anhangdokument 3.1.3	erfüllt		
	CE-Kennzeichnung	ETA-18/1146	vorhanden		

Anwendung

Einsatz in Dach, Wand, Decke und Boden in außen diffusionsoffenen sowie in diffusionsdichten Konstruktionen z. B. Flach-/Steildächern und Gründächern nach Bemessung.

Lieferformen

ArtNr.	GTIN	Länge	Breite	Gefaltet	Inhalt	Gewicht	VE	Gebinde
10093	4026639011237	20 m	1,5 m		30 m²	4 kg	1	42
10092	4026639011244	50 m	1,5 m		75 m²	9 kg	1	20
10076	4026639011992	50 m	3 m		150 m²	18 kg	1	20
12222	4026639122223	50 m	3 m	(3)	150 m²	18 kg	1	20

Vorteile

- ✓ Bester Schutz vor Bauschäden und Schimmel, weil feuchtevariabel mit mehr als 100-facher Spreizung
- $\checkmark \ \, \text{Mit allen faserf\"{o}rmigen D\"{a}mmstoffen kombinierbar (auch Einblasd\"{a}mmungen)}$
- ✓ Dauerhaft sicher: Funktion amtlich geprüft und bestätigt (ETA-18/1146)
- ✓ Sichere Winterbaustellen durch Hydrosafe®-Funktion
- ✓ Testsieger bei Stiftung Warentest 4/2012
- ✓ Einfach zu Verarbeiten: Dimensionsstabil, kein Spleißen oder Weiterreißen
- ✓ Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000 durchgeführt



Rahmenbedingungen

pro clima INTELLO PLUS sollen mit der Folienseite (Beschriftung) zum Verarbeiter hin zeigend verlegt werden. Sie können straff und ohne Durchhang längs und quer zur Tragkonstruktion, z. B. den Sparren, verlegt werden. Bei horizontaler Verlegung (quer zur Tragkonstruktion) ist der Abstand der Tragkonstruktion auf maximal 100 cm begrenzt. Nach der Verlegung muss innenseitig eine quer laufende Lattung im Abstand von max. 50 cm das Gewicht des Dämmstoffs abtragen. Sind bei der Verwendung von matten- und plattenförmigen Dämmstoffen z. B. durch das Dämmstoffgewicht planmäßige Zugbelastungen auf die Klebebandverbindungen zu erwarten, soll zusätzlich auf der Überlappungsverklebung eine Stützlatte angeordnet werden. Alternativ kann das Klebeband auf der Überlappung zusätzlich mit quer dazu laufenden Klebebandstreifen im Abstand von 30 cm gesichert werden.

Luftdichte Verklebungen können nur auf faltenfrei verlegten Dampfbremsen erreicht werden. Erhöhte Raumluftfeuchtigkeit (z. B. während der Bauphase) durch konsequentes und stetiges Lüften zügig abführen. Gelegentliches Stoßlüften ist nicht ausreichend, um große Mengen baubedingter Feuchtigkeit schnell aus dem Gebäude zu befördern, ggf. Bautrockner aufstellen.

Um Tauwasserbildung zu vermeiden, sollte die luftdichte Verklebung der INTELLO PLUS unmittelbar nach Einbau der matten- und plattenförmigen Wärmedämmung erfolgen. Dies gilt besonders bei Arbeiten im Winter.

Zusätzlich bei Einblasdämmstoffen

INTELLO PLUS kann auch als begrenzende Schicht für Einblasdämmstoffe aller Art dienen. Ihr Armierungsgelege sorgt für eine geringe Dehnung beim Einblasen. Die Verlegung längs zur Tragkonstruktion bietet den Vorteil, dass sich der Stoss auf einer festen Unterlage befindet und dadurch geschützt ist.

Um Tauwasserbildung zu vermeiden, sollte die Einblasdämmung unmittelbar nach Fertigstellung der Luftdichtungsebene eingebaut werden. Dies gilt besonders bei Arbeiten im Winter.



















Die dargestellten Sachverhalte beziehen sich auf den Stand der aktuellen Forschung und der praktischen Erfahrung. Wir behalten uns Änderungen der empfohlenen Konstruktionen und der Verarbeitung sowie die Weiterentwicklung und die damit verbundene Qualitätsänderung der einzelnen Produkte vor. Wir informieren Sie gern über den aktuellen technischen Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Verlegung.

Weitere Informationen über die Verarbeitung und Konstruktionsdetails enthalten die pro clima Planungs- und Anwendungsempfehlungen. Bei Fragen erreichen Sie die technische Hotline von pro clima unter 0 62 02 - 27 82 45

MOLL

bauökologische Produkte GmbH

Rheintalstraße 35 - 43 D-68723 Schwetzingen Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0 eMail: info@proclima.de

