

HQ[®]

BodenWelt

Technisches Datenblatt Fertigparkett Schlossdiele XL

Produktdaten

Ursprung	Landhausdiele 1-Stab	Produkte: Eiche Angkor Eiche Pena Eiche Bran Eiche Zaman Eiche Miram Eiche Hime
Format in mm (L * B * D)	China	
Nutzschicht	2200 x 260 x 15	
Verpackung	≥ 4 mm	
Paket	6 Paneele, maximal 25% Kurzlängen	
Verriegelung	3,432 m ² , 26,3kg	
Hinweise	Längskante Unilin, Kopfseitig drop-down	
	Technische Änderungen vorbehalten, Reinigung und Pflege siehe Anleitung	

Produktaufbau

Nutzschicht	Laubholz
Mittellage	Pappel Träger
Gegenzug	Pappel Furnier

Produkteigenschaften

	Prüfnorm	
Wärmedurchlasswiderstand	DIN EN 4108-4	0,12 m ² K/W
Wärmeleitfähigkeit	EN 12664	0,14 W/(m*K)
Biologische Dauerhaftigkeit		Klasse 1
PCP-Gehalt		< 5 ppm
Formaldehyd	EN 717 - 2	E1
Brandverhalten	EN 13501-1	Dfl-s1
Stuhlrollenbeanspruchung	DIN EN 13329	Keine Veränderung beim Einsatz von Softrollen
Sortiervorgaben	EN 13489	Anforderungen werden durch Werkssortierung erfüllt
Verlegeart	EN 13489	schwimmend, vollflächig verklebt
Fussbodenheizung		Nur für den Einsatz auf warmwassergeführte Fußbodenheizungen. Die Oberflächentemperatur darf 29 °C nicht überschreiten
Renovierung		Mindestens 2 x abschleifbar bei normalem Verschleiß
Entsorgung		Private Entsorgung mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich


Toleranzen nach EN 13489

Zulässige Breitenabweichung	± 0,2 mm
Zulässige Abweichung der Rechtwinkeligkeit	≤ 0,2 %
Längskrümmung (entlang des Elementes)	≤ 0,1 %
Querkrümmung (über das Element)	≤ 0,2 %
Überzahn (zwischen den Elementen)	≤ 0,2 mm
Holzfeuchte zum Zeitpunkt der Erstauslieferung	7-9 %

Oberflächeneigenschaften

	Prüfnorm	Naturöl	Naturöl gebürstet
Rutschhemmung	EN 15676	USRV 57	USRV 94
Fleckenunempfindlichkeit	DIN 68861 - 1	1C	1C
Kratzbeanspruchung	Hamberger Hobel	n.n	n.n

Produktkennzeichnungen



F.W. Barth & Co. GmbH,
DE-41352 Korschenbroich
13
EN 14342 : 2013 (D) + A1 : 2008
ready-made 3-layer wood parquet